GALA CERA TS

Ficha Técnica
09/2012

Emulsão autobrilhante para proteger e dar brilho a todo tipo de pisos.
Formulada com um elevado conteúdo em sólidos para conseguir um elevado brilho aplicando um número menor de capas, proporcionando uma importante poupança de custos.

APRESENTAÇÃO:

GARRAFA 4 L (caixa 3 u.)
Cód. 1038453

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

> Líquido branco leitoso de cheiro característico.
> Densidade: 1,01 ± 0,01 g/ml.
> pH puro: 8,60 ± 0,5.

CARACTERÍSTICAS:

> Combinação de copolímeros acrílicos, resinas e ceras que formam uma película protetora de excelente aderência, permanência e alto brilho.
> Melhora a aparência natural do piso tratado.
> Proporciona uma superfície uniforme e brilhante, sem necessidade de polimento.
> Deposita um filme de elevada resistência à água, aos detergentes e aos decapantes.
> Excelente resistência ao tráfico e à sujidade, reduzindo os custos de manutenção ao prolongar a duração entre limpezas ou enceramentos.
> Alto brilho, o que proporciona um elevado rendimento no tratamento.
> Excelente controlo antideslizamento.
> Especialmente desenvolvida para ser polida mediante sistema de alta velocidade HS/UHS, conseguindo-se um acabamento de aparência húmida (wet look).
> Excelente poder de reparação.
> Pode ser utilizada sobre todo tipo de pisos plásticos e duros, tais como PVC, linóleo, cimento, pedra, mármore, lajota, laminado, madeira ou cortiça tratada, etc.
> Fácil aplicação.
> Grande rendimento: 30-60 m^2/L, de acordo com o tipo de piso e porosidade.

MODO DE APLICAÇÃO:

Aplicar puro sobre superfícies limpas, sem nenhum tipo de resíduo. Recomenda-se realizar uma decapagem prévia. De seguida, enxaguar com água e secar completamente antes de começar o processo de tratamento do pavimento.

Sobre pisos porosos, aplicar previamente 1 ou 2 capas de GALA TAPATPOROS, para melhorar a aderência e brilho do produto.

Verter o produto puro sobre o piso a tratar (20-50 ml/m^2) e distribuir uniformemente com um aplicador de emulsões ou mopa. De seguida, deixar que a capa seque ao tato (durante uns 20-40 minutos). Aplicar uma segunda capa (perpendicular à anterior) seguindo o mesmo processo.
Em geral, para pisos lisos e não porosos, 2 capas são suficientes. Para pisos porosos, pode-se aplicar uma terceira capa.

Recomenda-se não aplicar em dias chuvosos e húmidos.
Não utilizar no exterior ou zonas húmidas.

A informação apresentada tem carácter apenas informativo.
Baseia-se nos nossos actuais conhecimentos da matéria e pode ser alterada sem aviso prévio.
Proquimia, S.A. não se responsabiliza pela utilização incorrecta do produto.

PQA - PRODUCTOS QUÍMICOS
AVANÇADOS UNIPESSOAL, LDA
Rua Cidade de Bolama, Lote 17, Escritório D
1800-079 Lisboa
Tel.+351 21 847 27 22
Fax +351 21 093 66 59

Manutenção:

- Limpeza a seco: varrer o piso diariamente com mopa impregnada de GALA MOPAS.
- Limpeza húmido: regularmente limpar o piso manualmente ou com máquina automática, com um produto neutro da gama GALA.
- Método spray: pulverizar sobre o piso GALA CERA R previamente diluída a 20% e passar a máquina monodisco rotativa de média ou alta velocidade provista de disco adequado (normalmente vermelho ou azul). Este método permite conseguir numa só etapa a limpeza do piso e restauração da capa de cera danificada.
- Abrilhantamento HS/UHS: sobre o piso seco, passar a máquina monodisco rotativa de alta velocidade (>1000 rpm) provista de disco adequado. Este método, além de limpar o piso e eliminar marcas e danos produzidos na capa, permite proporcionar um acabamento tipo brilho húmido, com um aumento da resistência ao tráfico e à sujidade.

NORMAS DE MANIPULAÇÃO:

Consultar ficha de segurança.
Não misturar produtos químicos puros.

A informação apresentada tem carácter apenas informativo.
Baseia-se nos nossos actuais conhecimentos da matéria e pode ser alterada sem aviso prévio.
Proquimia, S.A. não se responsabiliza pela utilização incorrecta do produto.

TÜVRheinland® CERT ISO 9001 ISO 14001 BS OHSAS 18001

PQA - PRODUCTOS QUÍMICOS AVANÇADOS UNIPESSOAL, LDA
Rua Cidade de Bolama, Lote 17, Escritório D
1800-079 Lisboa
Tel.+351 21 847 27 22
Fax +351 21 093 66 59