GALA CRISTALIZADOR

Ficha Técnica
09/2012

Vitrificador de pisos calcários.

APRESENTAÇÃO:

Garrafa de 4L (caixa 3 u.)
Cód. 1038753

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

> Líquido rosado opalescente de cheiro característico.
> Densidade: 1,14 ± 0,01 g/ml.
> pH al 10%: 1,8 ± 0,5.

CARACTERÍSTICAS:

> A ação química devida aos agentes silicofluorados e ácidos que contém, permite obter uma superfície dura e resistente de longa duração e fácil manutenção.
> Contém resinas que melhoram o aspeto final da superfície e facilita o processo de vitrificação.
> Proporciona uma capa dura de longa duração, impermeável e brilhante, aumentando a resistência dos materiais às agressões do tráfico.
> Diminui a sensibilidade aos ácidos dos pisos calcários.
> Reavive a cor natural dos pisos tratados, mantendo as suas qualidades originais e promove propriedades antideslizantes.
> Facilita o processo de limpeza e manutenção do piso, evitando que as sujidades se adiram sobre as superfícies tratadas.
> Adequado para a vitrificação de todo tipo de pisos calcários: mármore, lajota, etc.
> Adequado também para re-vitrificação de pisos desgastados previamente vitrificados.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

O processo de vitrificação de realiza-se mediante máquina monodisco de baixa velocidade e disco de lã de aço.
Aplicar puro sobre superfícies calcárias perfeitamente limpas, sem nenhum tipo de resíduo (óleo, gordura, ceras, polimentos, etc.). Recomenda-se realizar uma decapagem prévia. De seguida, enxaguar com água e secar completamente antes de começar o processo de vitrificação.
Pulverizar o produto sobre o piso a vitrificar (2-3 pulverizações/m^2 = 2-3 ml/m^2), em pequenas áreas de 1 a 3 m² e polir com o monoescova (velocidade lenta 150-250 rpm e com disco de lã de aço). Rendimento: 300-500 m^2/Litro. Distribuir o produto sobre a superfície mediante movimentos circulares até que o produto fique totalmente seco e brilhante (aproximadamente 3-4 minutos/m^2).
Se desejar maior brilho e resistência, recomenda-se realizar um novo processo de vitrificação.
Uma vez finalizado o processo de vitrificação, enxaguar com água e limpar a superfície em húmido com uma mopa e um detergente neutro.
Em caso de desejar maior brilho, pode polir com máquina rotativa.

NORMAS DE MANIPULAÇÃO:

Consultar ficha de segurança.
Não misturar produtos químicos puros.

A informação apresentada tem carácter apenas informativo.
Baseia-se nos nossos actuais conhecimentos da matéria e pode ser alterada sem aviso prévio.
Proquimia, S.A. não se responsabiliza pela utilização incorrecta do produto.

PQA - PRODUCTOS QUÍMICOS
AVANÇADOS UNIPESSOAL, LDA
Rua Cidade de Bolama, Lote 17, Escritório D
1800-079 Lisboa
Tel.+351 21 847 27 22
Fax +351 21 093 66 59