



PROQUIMIA
www.proquimia.com

GALA TAPAPOROS

Ficha Técnica
09/2012



Tapaporos de excelente aderência, especial para pisos muito porosos e usados. Forma uma película de elevada resistência. Aplicar manualmente.

APRESENTAÇÃO:

GARRAFA 4 L (caixa 3 u.)

Cód. 1038253

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

- > Líquido branco leitoso com cheiro característico.
- > Densidade: $1,01 \pm 0,01$ g/cc.
- > pH puro: $8,6 \pm 0,5$.

CARACTERÍSTICAS:

- > Combinação de copolímeros e ceras que formam uma película protetora de excelente aderência, flexibilidade, permanência e brilho.
- > Excelente aderência e poder de penetração nos poros de todo tipo de pisos.
- > Deposita uma película de elevada resistência à água, aos detergentes e aos decapantes.
- > Facilita a aplicação posterior de ceras ou emulsões auto brilhantes, e proporciona um acabamento de mais brilho e resistência.
- > Pode-se utilizar sobre todo tipo de pisos porosos, tais como linóleo, pedra natural, cimento, madeira, etc.
- > Compatível com todo o tipo de emulsões e ceras utilizadas para o acabamento final. Permite reduzir o número de capas a aplicar no acabamento final do piso.
- > Evita a penetração da sujidade e da água, reduzindo a manutenção do piso.
- > Película semi-permanente, resistente aos processos de decapagem convencionais.
- > Adequado para ser utilizado como produto único auto brilhante para tratamento de pisos de madeira ou cortiça não tratados. O seu excelente poder penetrante permite obter numa superfície um elevado nível de protecção e brilho.
- > Elevado rendimento: 20-50 m²/L, segundo o tipo de piso e porosidade.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Aplicar somente sobre superfícies limpas, sem nenhum tipo de resíduo. Recomenda-se realizar uma decapagem prévia. De seguida, enxaguar com água e secar antes de iniciar o processo de selagem.

Deitar o produto puro sobre o piso a tratar (20-50 ml/m²), e distribuir uniformemente com um aplicador de emulsões ou mopa. De seguida deixar que a capa seque ao tacto (durante uns 20-40 minutos). Para pisos muito porosos, aplicar uma segunda capa (perpendicular à anterior) seguindo o mesmo processo.

O piso fica preparado para se aplicar uma emulsão auto brilhante. Recomenda-se não aplicar em dias chuvosos e húmidos.

NORMAS DE MANIPULAÇÃO:

Consultar ficha de segurança.

Não misturar produtos químicos puros.